

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Características | Unidade | Valor Inferior | Valor Nominal | Valor Superior |
|-----------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Gramatura | g/m ² | 243 | 270 | 297 |
| Largura | m | 1.14 | 1.20 | 1.26 |
| Rendimento | m/kg | 2.67 | 3.09 | 3.61 |
| Composição | 93% POLIAMIDA 7% ELASTANO | | | |

Certificações



Comentários adicionais sobre as especificações técnicas

Largura considerada de orela a orela.

TEMPO DE DESCANSO 24 HORAS

NCM

| Cru | Off, Branco e Similares | Tintos | Estampados |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| 6004.10.31 | 6004.10.31 | 6004.10.32 | 6004.10.34 |

ESTABILIDADE DIMENSIONAL

| Encolhimento após lavagem manual e secagem em varal (%) | Comprimento (%) | Largura (%) |
|---|-----------------|-------------|
| | 5 | 5 |






Comentários adicionais sobre estabilidade dimensional

O valor de encolhimento é uma média entre os lotes produzidos, podendo sofrer alterações.

Não deixar a roupa suja junta em local fechado por muito tempo, sempre manter separadas em local fresco e arejado.

Separar por cores claras e escuras. Usar sabão neutro. Não torcer.

MODO DE LAVAGEM

| | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
|  - somente a mão - temperatura máxima de 40°C |  - não alvejar não branquear |  - não secar em tambor |  - secagem em varal |  - não passar |  - não limpar a seco |
|--|---|--|---|---|--|

Nota - Tamanho mínimo 16mm² de área, a partir de 4 mm de altura, com igual destaque, facilmente legíveis e claramente visíveis.

A área referida é obtida através de medição das extremidades dos símbolos, onde estas formem um quadrado imaginário de 16 mm².

Os símbolos devem aparecer na seguinte ordem: lavagem, alveijamento, secagem, passadoria e limpeza seco profissional.

ARMAZENAMENTO

- Não bater as pontas do tecido (não bater de topo).
- Manter a embalagem das peças até o seu uso final.
- Deve ser sempre mantida a identificação das peças.
- Os rolos de tecido não devem ser armazenados expostos a luz.
- Separar por lote.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Cores neon apresentam baixa solidez a luz e a lavagem, não deve ser misturado com outras cores e/ou tecido na mesma peça, deve ser lavado separadamente.
- O modo de lavagem é realizado sobre o tecido, porém após o tecido confeccionado deve ser avaliado (aspecto da roupa, utilização de outros tecidos, utilização de entretelas, etc).
- Tomar cuidado com o contato do tecido com superfícies abrasivas, pode puxar fio.
- Não misturar lotes.
- Serão aceitas reclamações no período de 15 dias após a data de emissão da Nota Fiscal.
- Todos os testes citados acima foram realizados através de normas NBR, ISO, AATCC, e/ou normas internas.

Elaborado por Sara Almeida: Qualidade / Kalimo
Aprovado por Murilo Garcia: Responsável Técnico