

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Características | Unidade   | Valor Inferior | Valor Nominal | Valor Superior |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| Gramatura       | g/m <sup>2</sup>                                  | 216            | 240           | 264            |
| Largura         | m   | 1.52           | 1.60          | 1.68           |
| Rendimento      | m/kg  | 2.25           | 2.60          | 3.05           |
| Composição      | 84% VISCOSE 7% POLIESTER 6% POLIAMIDA 3% ELASTANO |                |               |                |

Comentários adicionais sobre as especificações técnicas

Largura considerada de orela a orela.

TEMPO DE DESCANSO 48 HORAS.

### NCM

Fios Diversas  
Cores

6006.43.00

### ESTABILIDADE DIMENSIONAL





| Encolhimento após lavagem manual e secagem na horizontal (%) | Comprimento (%) | Largura (%) |
|--|-----------------|-------------|
|  | 10              | 8           |

Comentários adicionais sobre estabilidade dimensional

O valor de encolhimento é uma média entre os lotes produzidos, podendo sofrer alterações.

Não deixar a roupa suja junta em local fechado por muito tempo, sempre manter separadas em local fresco e arejado. Separar por cores claras e escuras. Usar sabão neutro. Não torcer.

### MODO DE LAVAGEM

|  |   |  |  |   |  |
|--|---|--|--|---|--|
| <br>- somente a mão<br>- temperatura máxima de 40°C | <br>- não alvejar<br>não branquear | <br>- não secar em tambor | <br>- secagem na horizontal | <br>- não passar | <br>- não limpar a seco |
|--|---|--|--|---|--|

Nota - Tamanho mínimo 16mm<sup>2</sup> de área, a partir de 4 mm de altura, com igual destaque, facilmente legíveis e claramente visíveis.

A área referida é obtida através de medição das extremidades dos símbolos, onde estas formem um quadrado imaginário de 16 mm<sup>2</sup>.

Os símbolos devem aparecer na seguinte ordem: lavagem, alveijamento, secagem, passadoria e limpeza seco profissional.

### ARMAZENAMENTO

- Não bater as pontas do tecido (não bater de topo).
- Manter a embalagem das peças até o seu uso final.
- Deve ser sempre mantida a identificação das peças.
- Os rolos de tecido não devem ser armazenados expostos a luz.
- Separar por lote.

### OBSERVAÇÕES GERAIS

- Retirar o excesso de água sem torcer, artigo amarrota com facilidade.
- Passar com tecido protetor sobre o artigo, para evitar marcas de costuras e brilho na passadoria.
- O modo de lavagem é realizado sobre o tecido, porém após o tecido confeccionado deve ser avaliado (aspecto da roupa, utilização de outros tecidos, utilização de entretelas, etc).
- Tomar cuidado com o contato do tecido com superfícies abrasivas, pode puxar fio.
- Não misturar lotes.
- Serão aceitas reclamações no período de 15 dias após a data de emissão da Nota Fiscal.
- Todos os testes citados acima foram realizados através de normas NBR, ISO, AATCC, e/ou normas internas.
- É recomendado realizar testes de solidez antes do corte se for misturar cores claras e escuras na mesma peça.

Elaborado por Sara Almeida: Qualidade / Kalimo  
Aprovado por Murilo Garcia: Responsável Técnico