

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Características | Unidade | Valor Inferior | Valor Nominal | Valor Superior |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|
| Gramatura | g/m ² | 216 | 240 | 264 |
| Largura | m | 1.52 | 1.60 | 1.68 |
| Rendimento | m/kg | 2.25 | 2.60 | 3.05 |
| Composição | 86% VISCOSE 6% POLIESTER 5% POLIAMIDA 3% ELASTANO | | | |

Comentários adicionais sobre as especificações técnicas

Largura considerada de orela a orela.

TEMPO DE DESCANSO 48 HORAS.

NCM

| | |
|------------|---------------------|
| Estampados | Fios Diversas Cores |
| 6006.44.00 | 6006.43.00 |

ESTABILIDADE DIMENSIONAL




| Encolhimento após lavagem manual e secagem na horizontal (%) | Comprimento (%) | Largura (%) |
|--|-----------------|-------------|
| | 10 | 8 |

Comentários adicionais sobre estabilidade dimensional

O valor de encolhimento é uma média entre os lotes produzidos, podendo sofrer alterações.

Não deixar a roupa suja junta em local fechado por muito tempo, sempre manter separadas em local fresco e arejado. Separar por cores claras e escuras. Usar sabão neutro. Não torcer.

MODO DE LAVAGEM

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
|  - somente a mão - temperatura máxima de 40°C |  - não alvejar não branquear |  - não secar em tambor |  - secagem na horizontal |  - não passar |  - não limpar a seco |
|--|---|--|--|---|--|

Nota - Tamanho mínimo 16mm² de área, a partir de 4 mm de altura, com igual destaque, facilmente legíveis e claramente visíveis.

A área referida é obtida através de medição das extremidades dos símbolos, onde estas formem um quadrado imaginário de 16 mm².

Os símbolos devem aparecer na seguinte ordem: lavagem, alveijamento, secagem, passadoria e limpeza seco profissional.

ARMAZENAMENTO

- Não bater as pontas do tecido (não bater de topo).
- Manter a embalagem das peças até o seu uso final.
- Deve ser sempre mantida a identificação das peças.
- Os rolos de tecido não devem ser armazenados expostos a luz.
- Separar por lote.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Retirar o excesso de água sem torcer, artigo amarrota com facilidade.
- O modo de lavagem é realizado sobre o tecido, porém após o tecido confeccionado deve ser avaliado (aspecto da roupa, utilização de outros tecidos, utilização de entretelas, etc).
- Tomar cuidado com o contato do tecido com superfícies abrasivas, pode puxar fio.
- Não misturar lotes.
- Serão aceitas reclamações no período de 15 dias após a data de emissão da Nota Fiscal.
- Todos os testes citados acima foram realizados através de normas NBR, ISO, AATCC, e/ou normas internas.
- É recomendado realizar testes de solidez antes do corte se for misturar cores claras e escuras na mesma peça.

Elaborado por Sara Almeida: Qualidade / Kalimo
Aprovado por Murilo Garcia: Responsável Técnico