

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Características | Unidade                    | Valor Inferior | Valor Nominal | Valor Superior |
|-----------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Gramatura       | g/m <sup>2</sup>           | 243            | 270           | 297            |
| Largura         | m                          | 1.14           | 1.20          | 1.26           |
| Rendimento      | m/kg                       | 2.67           | 3.09          | 3.61           |
| Composição      | 90% POLIAMIDA 10% ELASTANO |                |               |                |

### Certificações



### Comentários adicionais sobre as especificações técnicas

Largura considerada de orela a orela.

TEMPO DE DESCANSO 24 HORAS.

### NCM

| Cru        | Off, Branco e Similares | Tintos     | Estampados |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| 6004.10.31 | 6004.10.31              | 6004.10.32 | 6004.10.34 |

### ESTABILIDADE DIMENSIONAL

| Encolhimento após lavagem manual e secagem em varal (%) | Comprimento (%) | Largura (%) |
|---|-----------------|-------------|
|   | 5               | 5           |







### Comentários adicionais sobre estabilidade dimensional

O valor de encolhimento é uma média entre os lotes produzidos, podendo sofrer alterações.

Não deixar a roupa suja junta em local fechado por muito tempo, sempre manter separadas em local fresco e arejado.

Separar por cores claras e escuras. Usar sabão neutro. Não torcer.

### MODO DE LAVAGEM

|  |   |  |   |   |  |
|--|---|--|---|---|--|
| <br>- somente a mão<br>- temperatura máxima de 40°C | <br>- não alvejar<br>não branquear | <br>- não secar em tambor | <br>- secagem em varal | <br>- não passar | <br>- não limpar a seco |
|--|---|--|---|---|--|

Nota - Tamanho mínimo 16mm<sup>2</sup> de área, a partir de 4 mm de altura, com igual destaque, facilmente legíveis e claramente visíveis.

A área referida é obtida através de medição das extremidades dos símbolos, onde estas formem um quadrado imaginário de 16 mm<sup>2</sup>.

Os símbolos devem aparecer na seguinte ordem: lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e limpeza seco profissional.

### ARMAZENAMENTO

- Não bater as pontas do tecido (não bater de topo).
- Manter a embalagem das peças até o seu uso final.
- Deve ser sempre mantida a identificação das peças.
- Os rolos de tecido não devem ser armazenados expostos a luz.
- Separar por lote.

### OBSERVAÇÕES GERAIS

- Cores neon apresentam baixa solidez a luz e a lavagem, não deve ser misturado com outras cores e/ou tecido na mesma peça, deve ser lavado separadamente.
- O modo de lavagem é realizado sobre o tecido, porém após o tecido confeccionado deve ser avaliado (aspecto da roupa, utilização de outros tecidos, utilização de entretelas, etc).
- Tomar cuidado com o contato do tecido com superfícies abrasivas, pode puxar fio.
- Não misturar lotes.
- Serão aceitas reclamações no período de 15 dias após a data de emissão da Nota Fiscal.
- Todos os testes citados acima foram realizados através de normas NBR, ISO, AATCC, e/ou normas internas.

Elaborado por Sara Almeida: Qualidade / Kalimo  
Aprovado por Murilo Garcia: Responsável Técnico