

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| Características | Unidade | Valor Inferior | Valor Nominal | Valor Superior |
|-----------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Gramatura | g/m ² | 122 | 135 | 149 |
| Largura | m | 1.28 | 1.35 | 1.42 |
| Rendimento | m/kg | 4.75 | 5.49 | 6.42 |
| Composição | 97% VISCOSE 3% ELASTANO | | | |

Certificações



Comentários adicionais sobre as especificações técnicas

Largura considerada de orela a orela.

NCM

| Cru | Off, Branco e Similares | Tintos | Estampados |
|------------|-------------------------|------------|------------|
| 5516.11.00 | 5516.11.00 | 5516.12.00 | 5516.14.00 |

CORTE

| Tempo de descanso | Tipo de Faca | Sentido do corte | Encolhimento total após descanso |
|-------------------|---------------------|------------------|----------------------------------|
| 6 | Vertical aço rápido | Obrigatório | Máximo 1,0% |

Comentários adicionais sobre corte de peças

Enfestar de forma adequada para que as folhas não sofram tensões, evitando enfestar
Mais de 100 folhas ou conforme espessura do tecido e altura da faca.

COSTURA

T645 BOSSA FLEX STRETCH

21/03/2022

| Máquina | Tipo de Ponto | Densidade do ponto - pto/cm | Tipo e Nr. Agulha | Linha | | Fio | |
|-----------------|---------------|-------------------------------|--|----------|------------|----------|------------|
| | | | | nº. | Composição | nº. | Composição |
| Caseadeira | 301+304 | 123 a 152 | ponta redonda levemente boleada nº 75/11 | 120 | 100% PES | ---- | |
| Interloque | 516 | 4,5 a 5,5 | ponta redonda levemente boleada nº 70/10 e 75/11 | 100% PES | | 100% PES | |
| Overloque | 504 | 4,5 a 5,5 | ponta redonda levemente boleada nº 70/10 e 75/11 | 120 | 100% PES | | 100% PES |
| Reta Ponto Fixo | 301 | 4,5 a 5,5 fech 4,5 a 5,5 pesp | ponta levemente boleada nº 70/10 e 75/11 | 120 | 100% PES | --- | |

Comentários adicionais sobre costura

Utilizar ponto 504 somente para costuras de acabamento (chuleado) ou juntamente com o ponto 301 para Costuras de fechamento.

Nos caseados utilizar entretelas compatíveis com o tecido e faca afiada para evitar fios puxados.

Não recomendado para peças justas que sofram tração.

ESTABILIDADE DIMENSIONAL

| Encolhimento após lavagem manual e secagem na horizontal (%) | Comprimento (%) | Largura (%) |
|--|-----------------|-------------|
| | 10 | 6 |

Comentários adicionais sobre estabilidade dimensional

Não recomendamos secagem em máquina.

Não deixar a roupa suja junta em local fechado por muito tempo.

Sempre manter separadas em local fresco e arejado.

Separar por cores claras e escuras. Usar sabão neutro. Não torcer.

MODO DE LAVAGEM

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|
|  - somente a mão - temperatura máxima de 40°C |  - não alvejar não branquear |  - não secar em tambor |  - secagem na horizontal |  - temperatura máxima da base do ferro a 110°C vapor pode causar danos irreversíveis |  - limpeza a seco profissional em tetracloroetileno e todos os solventes listados para o símbolo F - processo suave |
|--|---|--|--|---|--|

Nota - Tamanho mínimo 16mm² de área, a partir de 4 mm de altura, com igual destaque, facilmente legíveis e claramente visíveis.

A área referida é obtida através de medição das extremidades dos símbolos, onde estas formem um quadrado imaginário de 16 mm².

Os símbolos devem aparecer na seguinte ordem: lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e limpeza seco profissional.

ARMAZENAMENTO

- Não bater as pontas do tecido (não bater de topo).

- Manter a embalagem das peças até o seu uso final.

- Deve ser sempre mantida a identificação das peças.
- Os rolos de tecido não devem ser armazenados expostos a luz.
- Separar por lote.

OBSERVAÇÕES GERAIS

- Cores neon apresentam baixa solidez a luz e a lavagem, não deve ser misturado com outras cores e/ou tecido na mesma peça, deve ser lavado separadamente.
- Retirar o excesso de água sem torcer, artigo amarrota com facilidade.
- Passar com tecido protetor sobre o artigo, para evitar marcas de costuras e brilho na passadoria.
- O modo de lavagem é realizado sobre o tecido, porém após o tecido confeccionado deve ser avaliado (aspecto da roupa, utilização de outros tecidos, utilização de entretelas, etc).
- Tomar cuidado com o contato do tecido com superfícies abrasivas, pode puxar fio.
- Não misturar lotes.
- Serão aceitas reclamações no período de 15 dias após a data de emissão da Nota Fiscal.
- Todos os testes citados acima foram realizados através de normas NBR, ISO, AATCC, e/ou normas internas.
- É imprescindível informar no pedido de compra, a intenção de misturar cores claras e escuras na mesma peça.
- É recomendado realizar testes de solidez antes do corte se for misturar cores claras e escuras na mesma peça.

Elaborado por Sara Almeida: Qualidade / Kalimo
Aprovado por Murilo Garcia: Responsável Técnico